

AFCONA – 3585



化学成份

短链有机改性聚硅氧烷

产品简介

适用于水性涂料和油墨体系的流平和防缩孔助剂。

产品特性

AFCONA-3585 系有机改性具有很短重复单元的聚硅氧烷。因为它的分子量很小，所以，它在有缺陷的漆膜区域移动非常快，因此，它有极优良的防缩孔功能，也不会造成层间附着力的问题。

AFCONA-3585 推荐适用于所有 pH 值 4 - 10 范围的水性漆。

使用AFCONA-3585 有如下特点:

1. 优异防缩孔功能；
2. 良好的流平性；
3. 非常快速的基材润湿性；
4. 无层间附着问题，不影响重涂；
5. 无或极小的稳泡性；
6. 基本无增滑功能。

产品规格

活性成份	≥95%
密度	1.04 - 1.07
折光指数	1.450 - 1.460
颜色	不大于 3
外观	无色至浅黄色 透明液体

添加量

总配方的 0.1- 1.0%
常规情况下：
它的添加量为总配方的 0.1 - 0.5%

添加方法

AFCONA-3585 可在任何生产阶段添加

储藏

AFCONA-3585 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为三年。

包装

25 公斤和 180 公斤不回收铁桶。