

## Imprafix 2794 XP

**类型:** 活性封闭型脂肪族聚异氰酸酯。

**固含:** 约 45%

**用途:** Imprafix 2794 XP 是一种能提高反应性和热稳定性的交联剂, 可用于纺织涂料, 不使用任何助溶剂。

Imprafix 2794 XP 作为添加剂, 配合 Bayhydrol 多元醇用在单组份水溶性不黄变烘烤涂料配方中, 可提高产品的柔韧性、耐冲击强度、附着力。解封温度 130℃ 左右。

### 技术参数:

性能	数值	单位	参考标准
粘度 (23℃, D=40 s <sup>-1</sup> )	<1500	mPa · s	DIN EN ISO 3219/A.3
固含量 (1g/60min/105℃)	44.0~46.0	%	DIN EN ISO 3251
PH 值 (20℃)	6.5~8.5	无	DIN EN ISO 976
NCO 含量 (封闭型)	5.6	%	

**溶解性:** Imprafix 2794 XP 可溶于水。

**储存:** 储存在拜耳提供的原装密封容器中, 储存温度在 5~23℃, 避免潮湿、高温以及杂物污染, 可储存 6 个月。