

密胺架桥剂 SJ1180

性能用途： 本品属于热反应型架桥剂，与搭配架桥促进剂配套使用，在 150℃左右可架桥反应，经过干燥后可得到低甲醛味、密着性、耐候性佳的防水透湿膜，主要用于纺织涂层。

技术参数：

项目	指标
外观	透明液体
粘度 (CPS/25℃)	2000-4500
固体份 (%)	80±2
色泽 (Gardner#)	1
游离甲醛≤	0.6
溶剂	IBA

储存：

1. 存放于阴凉干燥处，防止阳光长期直射，并应隔绝火源，远离热源。
2. 运输时应防止雨淋、日光曝晒。
3. 自生产之日起有效储存期为一年。如超过储存期可按本产品说明书规格进行检验，如符合指标则仍可使用。

包装：20/225KG 铁桶/镀锌桶